

MERKBLATT SPEEDCOL

EINKOMPONENTIGE KLEBSTOFFMASSE MIT STARKER SOFORTIGER ANFANGSHAFTUNG

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • sofortige starke Anfangshaftung • schäumt nicht auf während dem Abbinden • wirkt nicht korrosiv • dämpft Schwingungen und Geräusche • ist geruchlos und enthält keine Isocyanate
Basis:	<ul style="list-style-type: none"> • MS-Polymer • Vernetzung erfolgt chemisch neutral mit der Luftfeuchtigkeit
Haftung:	Die Haftflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Bei saugenden und porösen Untergründen mit einem Primer vorstreichen.
Untergründe:	Starke Haftung auf Polyester, Holz, Holzwerkstoffen, Email, Buntmetallen, Marmor, Granit, Keramik, lackiertem Metall, rostfreiem Stahl, Zementfaserplatten, Beton, div. Kunststoffen, Farben (Eigenversuche erforderlich) und diverse weitere Materialien.
Verarbeitung:	Wegen der hohen Viskosität empfehlen wir für die Verarbeitung eine Kartuschenpistole mit mechanischer Übersetzung oder eine Druckluftpistole.
Montage:	Den Kleber punktwise in Abständen von ca. 10 cm auftragen.
Hautbildung:	Bei Normalbedingungen (+ 22 °C, 55% rel. Luftfeuchtigkeit) ca. nach 12 Minuten.
Abbindezeit:	2 - 3 mm pro 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 100 °C (nach vollständiger Vernetzung)
Verarbeitungstemperatur:	von + 5 °C bis + 40 °C
Verbrauch:	1 Kartusche für eine Fläche von ca. 1.5 m ² - 1.8 m ²
Sicherheitsmassnahmen:	Augen- und Hautkontakt mit dem Kleber vermeiden. Bei Augenkontakt diese sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
Haltbarkeit:	In verschlossener Originalverpackung an einem trockenen Lagerort (+ 5 °C bis + 25 °C) 12 Monate ab Produktionsdatum.
Zur Beachtung:	Alle oben aufgeführten Angaben beruhen auf Untersuchungen und bisherigen Erfahrungen in der Praxis, es sind daher unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen ausreichende Eigenversuche durchzuführen.